

# 10.3 / 10.4 / 15.5


- SYNTHETIC -

BASIC

Normes : JASO MA2 – API SL

MA2

JASO T 903: 2011



## Grades disponibles :

10W30 – 10W40 – 15W50

10.3 / 10.4 / 15.5 sont des lubrifiants synthétiques de qualité pour moto 4 temps qui assurent une lubrification et une protection complète de votre moteur.



## Conditionnements :

## Données techniques :



TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	15W50	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,870	0,870	0,879	G/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	11,5	14,6	17,8	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	75,5	102	144,2	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	145	148	137	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	224	228	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-30	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,84	9	9	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,1	2,2	2,2	mgKOH/g
N° JASO	-	M033IPN017	M033IPN015	M033IPN016	-



La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube